

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ผสมที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
สำหรับงานก่ออิฐ และฉาบปูน



อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ผสมที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
สำหรับงานก่ออิฐ และฉาบปูน





อินทรีปูนเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสมคุณภาพสูง เพื่อ
ประสพการณ์การก่ออิฐ และฉาบปูนที่เชื่อถือได้:

- ง่ายต่อการผสม และปาดปูนง่าย
สำหรับงานก่ออิฐที่รวดเร็วขึ้น
- ให้ความลื่นสูง ได้พื้นผิวฉาบเรียบ และรอยแตกร้าวน้อย

อินทรีปูนเขียว ยังสามารถใช้สำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก
(ไม่ใช่งานโครงสร้าง) เช่น เสาเอ็น, คานทับหลังในผนังก่ออิฐ, ทาว
เดิน, และแผ่นคอนกรีตขนาดเล็กบนพื้นดิน

สัดส่วนการผสม

ผสมสัดส่วนโดยปริมาตรของ อินทรีปูนเขียว, หิน, ทราย, และน้ำ
ดังนี้ :

ประเภทงาน	สัดส่วนการผสม (โดยปริมาตร)			
	 อินทรี ปูนเขียว	 ทราย	 หิน	 น้ำ
การก่ออิฐ	1	3	-	1
การฉาบปูน ชั้นที่ 1	1	2.5	-	1
การฉาบปูน ชั้นที่ 2	1	3	-	1
คอนกรีตขนาดเล็ก	1	2	4	1

หมายเหตุ:

- ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กและงานก่ออิฐใช้ทรายละเอียดสำหรับฉาบปูน
- ปริมาณน้ำที่ต้องการปรับขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นของทราย

บรรจุภัณฑ์ : 50 กิโลกรัมต่อถุง



อินทรีปูนเขียว ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550.

ข้อกำหนดทางเทคนิค		มอก. 80-2550
ความละเอียด	(ตร.ม./กก.)	≥ 320
ระยะเวลาก่อตัว		
ระยะเริ่มต้น	(นาท.)	≥ 45
ความต้านแรงอัด		
อายุ 3 วัน	(เมกะพาสคัล)	≥ 6.9
อายุ 7 วัน	(เมกะพาสคัล)	≥ 11.8

** รายงานผลการทดสอบล่าสุด สามารถร้องขอเพิ่มเติมได้

ข้อเสนอแนะ:

- สำหรับงานก่ออิฐให้ใช้อิฐที่สะอาด และนำอิฐแช่น้ำให้อิ่มตัวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น
- ก่อนฉาบผนังควรทำความสะอาดพื้นผิว และรดน้ำผนังให้ชุ่ม เพื่อป้องกันรอยแตกร้าว
จากผนังที่แห้งดูดซึมน้ำจากปูนฉาบอย่างรวดเร็ว
- อย่าให้ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกร้าวจากความ
ร้อน และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- สำหรับงานฉาบ ควรทำการบ่มผนังฉาบในช่วง 1-3 วัน หลังการฉาบ เพื่อหลีกเลี่ยง
รอยแตกร้าว และช่วยให้ปูนมีความแข็งแรงขึ้น
- เก็บปูนซีเมนต์ในที่แห้ง และอยู่ในที่ร่ม ห่างจากพื้นดิน เพื่อรักษาคุณภาพของ
ปูนซีเมนต์.
- อย่าเก็บปูนไว้นานเกิน 2 เดือน และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน.
- แนะนำให้สวมถุงมือ และเสื้อแขนยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสปูนซีเมนต์โดยตรงกับ
ผิวหนัง.



ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ชั้น 3, 10, 12,

199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 797 7000

อีเมล : wecare@siamcitycement.com

ศูนย์บริการลูกค้า

เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com

1732